ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 4. 2010

дата ревизии 1. 1. 2011

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:		4PLAY	
назначение:		СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	
	BOPC:	ПОЛИЭТИЛЕН. МОНОВОЛОКНО	
МАТЕРИАЛ:	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:	100% ПОЛИПРОПИЛЕН	
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:	SBR LATEX	
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:		3/8"	

цвет:	SEJIERDIVI, TEPPAKUTUBU

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	10.400/8	± 5 %
Ширина ворса	[mm]	1	± 10 %
Толщина ворса	[µm]	180	± 10 %
Плотность ворса	[g/m²]	1.263	± 10 %
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	21	± 1
Кол-во уколов/м²	[-/m²]	22.047	± 5 %
Кол-во концов/м ²	[-/m²]	352.752	± 5 %
Высота ворса	[mm]	24	± 10 %
Плотность подклад. текстиля	[g/m²]	170	± 10 %
Плотность фиксирующего слоя	[g/m²]	950	± 10 %
Общая плотность	[g/m²]	2.383	± 10 %
Прочность укреплённого ворса	[N]	> 30	_
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветоустойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,02	± 0,02

примечание:

Рекомендуемая засыпка:

кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм \rightarrow ± 27 кг/м²

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам. Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.





