

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 11. 2011

дата ревизии

| | |
|-------------------------------|---|
| ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: | EFFECTIVE 15 |
| НАЗНАЧЕНИЕ: | СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| МАТЕРИАЛ: | ВОРС: ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА |
| | ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН |
| | ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX |
| РЕГУЛИРОВКА СТАНКА: | 3/8" |
| ЦВЕТ: | ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРРАКОТОВО |

| СВОЙСТВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ | СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА | ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Жёсткость ворса | [dtex] | 6.600 | ± 5 % |
| Ширина ворса | [mm] | 12 | ± 5 % |
| Толщина ворса | [µm] | 65 | ± 10 % |
| Плотность ворса | [g/m ²] | 495 | ± 10 % |
| Кол-во стежков на 10 см (длина) | [-/10 cm] | 19 | ± 1 |
| Кол-во уколов/м ² | [-/м ²] | 19.948 | ± 5 % |
| Кол-во концов/м ² | [-/м ²] | 39.896 | ± 5 % |
| Высота ворса | [mm] | 15 | ± 1 |
| Плотность подклад. текстиля | [g/m ²] | 170 | ± 10 % |
| Плотность фиксирующего слоя | [g/m ²] | 950 | ± 10 % |
| Общая плотность | [g/m ²] | 1.615 | ± 10 % |
| Прочность укрепленного ворса | [N] | > 30 | |
| УФ стабилизация (QUV – lamp A) | [h] | 3.000 | |
| Цветостойчивость – серая шкала | степень | ≥ 4 | |
| Стандартная ширина рулона | [m] | 4,02 | ± 0,02 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемая засыпка: кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм → ± 25 кг/м²

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575