

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 11. 2011

дата ревизии .....

<b>ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b>	<b>EFFECTIVE 20</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	<b>СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ</b>
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	<b>ВОРС:</b> ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА
	<b>ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:</b> 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	<b>ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:</b> SBR LATEX
<b>РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:</b>	3/8"
<b>ЦВЕТ:</b>	ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРРАКОТОВО

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	6.600	± 5 %
Ширина ворса	[mm]	12	± 5 %
Толщина ворса	[µm]	65	± 10 %
Плотность ворса	[g/m <sup>2</sup> ]	653	± 10 %
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	19	± 1
Кол-во уколов/м <sup>2</sup>	[-/м <sup>2</sup> ]	19.948	± 5 %
Кол-во концов/м <sup>2</sup>	[-/м <sup>2</sup> ]	39.896	± 5 %
Высота ворса	[mm]	20	± 1
Плотность подклад. текстиля	[g/m <sup>2</sup> ]	170	± 10 %
Плотность фиксирующего слоя	[g/m <sup>2</sup> ]	950	± 10 %
Общая плотность	[g/m <sup>2</sup> ]	1.773	± 10 %
Прочность укрепленного ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3000	
Цветостойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,02	± 0,02

## ПРИМЕЧАНИЕ:

**Рекомендуемая засыпка:** кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм → ± 28 кг/м<sup>2</sup>

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.  
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.



Juta a.s., Dukelská 417  
544 15 Dvůr Králové nad Labem,  
Česká republika  
e-mail: jutagrass@juta.cz  
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika  
Na Borkách 89  
Dvůr Králové nad Labem  
Telefon: +420 499 314 567  
+420 499 314 575