

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 8. 2011

дата ревизии .....

<b>ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b>	<b>НОСKEY MF</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	<b>ХОККЕЙ , СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ</b>
<b>МАТЕРИАЛ:</b>	<b>ВОРС:</b> ПОЛИЭТИЛЕН МОНОФИЛАМЕНТ (витый ворс)
	<b>ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:</b> 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	<b>ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:</b> SBR LATEX
<b>РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:</b>	3/8"
<b>ЦВЕТ:</b>	ЗЕЛЁНЫЙ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	13.600/8	± 5%
Ширина ворса	[mm]	1	± 10%
Толщина ворса	[µm]	180	± 10%
Плотность ворса	[g/m <sup>2</sup> ]	1.786	± 10%
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/ 10 cm]	30	± 1
Кол-во уколов/м <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	31.496	± 5%
Кол-во концов/м <sup>2</sup>	[-/m <sup>2</sup> ]	503.936	± 5%
Высота ворса	[mm]	17	± 10%
Плотность подклад. текстиля	[g/m <sup>2</sup> ]	254	± 10%
Плотность фиксирующего слоя	[g/m <sup>2</sup> ]	950	± 10%
Общая плотность	[g/m <sup>2</sup> ]	2.990	± 10%
Прочность укреплённого ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветостойчивость – серая шкала	Stupeň	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,02	± 0,02

## ПРИМЕЧАНИЕ:

**Рекомендуемая засыпка:** кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм → ± 10 кг/м<sup>2</sup>

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.  
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.



Juta a.s., Dukelská 417  
544 15 Dvůr Králové nad Labem,  
Česká republika  
e-mail: jutagrass@juta.cz  
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika  
Na Borkách 89  
Dvůr Králové nad Labem  
Telefon: +420 499 314 567  
+420 499 314 575