ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1.12.2011 **ДАТА РЕВИЗИИ .....**

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:		**SCÉNIC SPRING**
НАЗНАЧЕНИЕ:		**ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ**
МАТЕРИАЛ:	**ВОРС:**	ПОЛИЭТИЛЕН МОНОФИЛАМЕНТ– Сечение - линзовый профиль (прямый и витый ворс)
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:	100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:	SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:		3/8"
ЦВЕТ:		ДВУХЦВЕТНАЯ ЗЕЛЁНАЯ, БЕЖЕВАЯ (field green + spring green/ olive green + sand)

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ЖЁСТКОСТЬ ВОРСА	[dtex]	14.200/16	± 5%
ШИРИНА ВОРСА	[mm]	0,9	± 10%
ТОЛЩИНА ВОРСА	[µm]	170	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ВОРСА	[g/m^2]	2.144	± 10%
КОЛ-ВО СТЕЖКОВ НА 10 cm (длина)	[-/ 10 cm]	18	± 1
КОЛ-ВО УКОЛОВ/ кв.м	[-/m^2]	18.898	± 5%
КОЛИЧЕСТВО КОНЦОВ/ кв.м	[-/m^2]	604.736	± 5%
ВЫСОТА ВОРСА	[mm]	35	± 10%
ПЛОТНОСТЬ ПОДКЛАД. ТЕКСТИЛЯ	[g/m^2]	172	± 10%
ПЛОТНТОСТЬ ФИКСИРУЮЩЕГО СЛОЯ	[g/m^2]	700	± 10%
ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ	[g/m^2]	3.016	± 10%
ПРОЧНОСТЬ УКРЕПЛЁННОГО ВОРСА	[N]	> 30	
УФ СТАБИЛИЗАЦИЯ (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ – серая шкала	степень	≥ 4	
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА РУЛОНА	[m]	4,00; 2,00	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАСЫПКА: БЕЗ ЗАСЫПКИ

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И СЕРТИФИКАТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖАМ
ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА СОГЛАСНО ЕС 76/ 769.

JUTA
JUTAgrass®

Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575