

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 8. 2009

дата ревизии 1. 1. 2011

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: WINNER 40/160

НАЗНАЧЕНИЕ: ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ

МАТЕРИАЛ: **ВОРС:** ПОЛИЭТИЛЕН . МОНОФИЛАМЕНТ
(попер. сечение имеет форму линзы)
**ПОДКЛАДОЧНЫЙ
ТЕКСТИЛЬ:** 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX

РЕГУЛИРОВКА СТАНКА: 5/8"

ЦВЕТ: двухцветная зелёная

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	12.000/8	± 5 %
Ширина ворса	[mm]	1	± 10 %
Толщина ворса	[µm]	275	± 10 %
Плотность ворса	[g/m ²]	1.072	± 10 %
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	16	± 1
Кол-во уколов/м ²	[-/м ²]	10.079	± 5 %
Кол-во концов/м ²	[-/м ²]	161.264	± 5 %
Высота ворса	[mm]	40	± 10 %
Плотность подклад. текстиля	[g/m ²]	254	± 10 %
Плотность фиксирующего слоя	[g/m ²]	950	± 10 %
Общая плотность	[g/m ²]	2.276	± 10 %
Прочность укрепленного ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветостойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,03	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сертификаты продукта: DIN V 18035-7
Handbook of Test Methods for Football Turf 2009
EN 15330-1

Рекомендуемая засыпка согласно DIN V 18035-7:

- зависит от вида изолирующей подкладки кварцевый песок 0,6 – 1,2 мм → 18 – 20 кг/м²
гранулят 0,5 – 2,0 мм → 5 – 8 кг/м²

Рекомендуемая всыпка согласно Handbook of Test Methods for Football Turf 2009 и EN 15330-1:

- зависит от вида изолирующей подкладки кварцевый песок 0,6 – 1,2 мм → 13 – 15 кг/м²
гранулят 0,5 – 2,5 мм → 8 – 9 кг/м²

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.



Juta a.s., Dukelská 417
Dvůr Králové nad Labem,
544 15, Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575