

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 4. 2009

дата ревизии 1. 1. 2011

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:	WINNER 55/140
НАЗНАЧЕНИЕ:	ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
МАТЕРИАЛ:	ВОРС: ПОЛИЭТИЛЕН МОНОФИЛАМЕНТ (попер. сечение имеет форму линзы)
	ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ: 100% ПОЛИПРОПИЛЕН
	ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ: SBR LATEX
РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:	5/8"
ЦВЕТ:	ДВУХЦВЕТНАЯ ЗЕЛЁНАЯ

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	12.000/8	± 5 %
Ширина ворса	[mm]	1	± 10 %
Толщина ворса	[µm]	275	± 10 %
Плотность ворса	[g/m ²]	1.265	± 10 %
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	14	± 1
Кол-во уколов/м ²	[-/м ²]	8.819	± 5 %
Кол-во концов/м ²	[-/м ²]	141.104	± 5 %
Высота ворса	[mm]	55	± 10 %
Плотность подклад. текстиля	[g/m ²]	254	± 10 %
Плотность фиксирующего слоя	[g/m ²]	950	± 10 %
Общая плотность	[g/m ²]	2.469	± 10 %
Прочность укрепленного ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветостойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,03	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сертификаты продукта: Handbook of Test Methods for Football Turf 2009
EN 15330-1

Рекомендуемая сыпка согласно Handbook of Test Methods for Football Turf 2009 и EN 15330-1:
кварцевый песок 0,6 – 1,2 мм → 14 кг/м²
гранулят 0,5 – 2,5 мм → 15 кг/м²

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAggrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575